AIRISOL
FABRICANT - DISTRIBUTEUR - TRANSFORMATEUR
depuis 1981

BARDAGE

PARE-PLUIE CLAIRE VOIE 50

DESCRIPTION

CLAIRE VOIE 50® est un pare-pluie respirant, hautement résistant aux UV, destiné aux façades verticales en bois (DTU 41.2) et aux maisons ossature-bois (DTU 31.2) pour une application en bardage ajouré.
Sa mise en oeuvre sur bardage ajouré n'est possible que si l'espacement entre les lames est de maximum 50 mm (surface totale ouverte <40% max.).

CLAIRE VOIE 50® doit être installé avec un chevauchement de 15 cm tant à l'horizontale qu'à la verticale. Sa valeur sd 0,02 m en fait un pare-pluie hautement perméable à la vapeur d'eau ; il peut donc être posé directement au contact de l'isolant thermique mais aussi sur un panneau en OSB ou en métal. Sa double bande adhésive intégrée assure une bonne étanchéité.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Support		Complexe en polyéthylène téréphtalate revêtu d'une enduction d'acrylate stable aux UV et double bande adhésive intégrée (DSK)
Norme DIN		EN 13859-2
Coloris		Noir
Longueur		50 m
Largeur		1,50 m
Grammage		270 g/m² (+/- 20%)
Résistance au feu, EN 13501		E
Résistance à la pénétration de l'eau, EN 1928		* a W1 * b W1
Valeur sd, EN 12572		0,02 m (-0,01 +0,04)
Résistance à la traction, EN 12311-11	Longitudinal Transversal	* a 320 N/5 cm (+/- 60) * b 310 N/5 cm (+/-60) * a 200 N/5 cm (-30 +70) * b 190 N/5 cm (-30 +70)
Allongement à la traction, EN 12311-1	Longitudinal Transversal	* a 30% (+/- 15) * b 28% (+/- 14) * a 35% (+/- 15) * b 33% (+/-14)
Résistance à la déchirure au clou, EN 12310-1	Longitudinal Transversal	130 N (-30 +40) 140 N (-30 +40)
Stabilité dimensionnelle		<1%
Résistance à la température		De -50°C à +100°C
Stabilité aux UV		Durable
		* a = avant vieillissement artificiel * b = après vieillissement artificiel à +80°C

EN SITUATION

Ce document est fourni à titre indicatif. La société AIRISOL se réserve le droit de modifier certaines données sans information délivrée au préalable.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de mise en oeuvre non conforme.

Les + AIRISOL :
- Stock permanent
- Dépalettisation
- Livraison 24/48h

Plus d'infos :
04.76.33.65.30
info@airisol.fr